

Technisches Datenblatt

Klingersil C 4430 hell, bedruckt

Angebots-/Auftragsnummer	21420096	Erstellt von	
Werkstoff	GLASFASERN	Datenblatt-Nr.	532-2-003.00000
Normbezeichnung	NBR-GEB.	Stand	02.01.2019

Eigenschaften

Farbe	hell	
Dichte	1,75	g/cm ³
Temperaturbereich	-150 - +250	°C
Spitztemperatur (kurzzeitig)	400	°C
Betriebsdruck max.	60	bar
Kompressibilität	ASTM F 36 A	11 %
Rückfederung	ASTM F 36 A	50 %
Ölbeständigkeit	sehr gut	
Bemerkungen	Wärmeleitfähigkeit 0,42 W/mK	

Zulassungen:

BAM, DVGW, Fire Safe (GB) BSI 5146, Germanischer Lloyd,
SVGW, TÜV Polen, WRC, Lab. National d' Essais Stanford,
Consult. Laboratories Australia AS 4020, TA-Luft, W 270
Elastomerleitlinie

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.

Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.

Seite 1/ 1