Technisches Datenblatt

Klingersil C 4430 hell, bedruckt

Eigenschaften

Farbe	hell	
Dichte	1,75	g/cm³
Temperaturbereich	-150 - +250	°C
Spitzentemperatur (kurzzeitig)	400	°C
Betriebsdruck max.	60	bar
Kompressibilität	ASTM F 36 A	11 %
Rückfederung	ASTM F 36 A	50 %
Ölbeständigkeit	sehr gut	
Bemerkungen	Wärmeleitfähigkeit 0,42 W/mK	

Zulassungen:

BAM, DVGW, Fire Safe (GB) BSI 5146, Germanischer Lloyd, SVGW, TÜV Polen, WRC, Lab. National d' Essais Standford, Consult. Laboratories Australia AS 4020, TA-Luft, W 270 Elastomerleitlinie

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung.
Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Normverweisungen entsprechen dem Ausgabestand des Datenblattes unseres Rohstofflieferanten.
Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Unsere Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen.