

153, Rue du Général de GAULLE
68440 Habsheim -France

Tél : +33(0) 389 443 868 Fax : +33(0) 389 650 595

Nr:8146
BEZEICHNUNG / DESIGNATION
743N-Ag600-1.50mm
ELASTOMER TECHNISCHE DATEN / COMPOUND CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics		Einheit / Unit	Norm / Standard	Ist Wert / Values
Elastomer		Bauart/Type	/	NBR
Farbe / Color		/	/	Schwartz / Black

GEWEBE TECHNISCHE DATEN / FABRIC CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics		Einheit / Unit	Norm / Standard	Ist Wert / Values
Material / Fiber		Bauart/Type	/	Polyamide 6.6
Fahdenzahl(KetteXSchuss) Count(WarpXWeft)		Zahl/cm - Number/cm	NF EN 1049-2	10.5 x 10.5
Dicke / Thickness		mm	ISO 5084	~0.35

MEMBRANSTOFFE TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Daten / Characteristics		Einheit / Unit	Norm / Standard	Ist Wert / Values
Dicke / Thickness		mm	ISO 2286-3	1.50 +/- 0.15
Flächengewicht / Surface density		g/m²	ISO 2286-2	2036
Berstfestigkeit/Bursting Strength		N/mm	Mol 23 / Mol 31	74

Medium Beständigkeit / Resistance to fluids			ISO 1817	
Quellung/Immersion	PENTANE 72Std/25°C		%Gewicht/Weight	-0,7
Rücktrocknung/Drying	168Std/40°C		"	-5,2
Quellung/Immersion	FAMB 72Std/25°C		"	40
Rücktrocknung/Drying	24Std/25°C + 3Std.100°C		"	-9
Quellung/Immersion	IRM 903 72Std/100°C		"	+4.9

Glasübergangstemperatur / DSC		°C	ISO 11357-1	-31
-------------------------------	--	----	-------------	-----

Querdichtheit / Antiweaking		Ja/Yes - Nein/No	MOL 8	Nein / no
-----------------------------	--	------------------	-------	-----------

Erstell Datum / Date of Creation	13/07/2004
----------------------------------	------------

Änderungsdatum / Updating	20/09/2018
---------------------------	------------

Erstell vom Labor Edited by the Laboratory :	A. HINZ
---	---------

Akzeptiert vom Leiter Entw.Material Checked by the Material R&D Manager:	D. DELAVAL
---	------------

Die Werte sind Mittelwerte aus mehreren Einzelmessungen. Alle technischen Angaben auf den Hinweisblättern .
 Beruhen auf Versuchs und Anwendungserfahrungen. Eine Gewähr lässt sich hiervon ableiten.
 The values written above are averaged values from results of several samples.
 All these values are given for information. No warranty can follow from this document.

. EIGENTUM DER FIRMA EFFBE FRANCE. ES DÜRFEN WEDER DUPLIKATE GEMACHT NOCH AN DRITTE WEITERVERMITTEL WERDEN OHNE UNSERE AUSDRÜCKLICHE ZUSTIMMUNG.
 THIS IS THE PROPERTY OF EFFBE FRANCE.THE REPRODUCTION AND THE TRANSMISSION TO AN OUTSIDER ARE FORBIDDEN.