
PRODUKTDATENBLATT

Membran-Durchführungstüllen DG 16 HELAVIA

Material : POLYCHLOROPREN Kautschuk 3600-10

EIGENSCHAFTEN	WERTE	EINHEITEN
Härte Shore A	60 +/-5	-
Zugfestigkeit	> 7	MPa
Reissdehnung	> 400	%
Zerreissfestigkeit	> 15	kN/m
Temperatur Anwendung	-30 bis +90 (+110°C kurzzeitig)	°C
Durchschlagfestigkeit	13	kV/mm
Durchgangswiderstand	4 E8	ohm.cm
Druckverformungsrest		
72Std / +23°C	25	%
24Std / +70°C	45	%