



BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co.KG



Werkstoff-Datenblatt

TPUST1

- Shore-Härte A 92
- gute Hydrolysebeständigkeit; gute Mikrobenbeständigkeit
- Farbe: Weiß
- Temperaturbereich: 0°C bis +80° C
- Anwendungen: Zahnriemen; Profile

ISO					Datum: 24.08.2023
	Eigenschaft	Prüfbedingung	Norm	Einheit	Wert
Mechanische Eigenschaften (23°C/50% rel. Feuchte)					
C	Shore Härte A		ISO 868 getempert		92
C	Shore Härte D		ISO 868 getempert		40
C	Reißfestigkeit	200 mm/min	in Anl. ISO 527-1,-3 getempert	MPa	55
C	Reißdehnung	200 mm/min	in Anl. ISO 527-1,-3 getempert	%	450
C	Spannung bei 100% Dehnung	200 mm/min	in Anl. ISO 527-1,-3 getempert	MPa	10

AVE / ZVE Zentraler Vertrieb Werkstoff-Datenblatt TPUST1

Seite: 1

Freigegeben am: 10:45:00 18-08-2021

Freigegeben von:

Version: 29