

Vliesstoffe für die Lebensmittelfiltration

Nonwovens for food and beverage filtration

Nontissés pour la filtration alimentaire

Technische Daten / Technical data / Données techniques



Type		FFM 2681
Faser Fiber Fibre		Cellulose
Bindesystem Bonding type Système du liant		chemisch chemical chimique
Gewicht Weight Poids		30 g/m ²
Dicke Thickness Epaisseur		0,25 mm
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa Air permeability at 50 Pa Perméabilité à l'air à 50 Pa		1700 l/m ² s
Höchstzugkraft, naß Maximum tensile strength, wet Résistance max. à la rupture, humide	längs/md/long.	20 N/5 cm
	quer/cd/trans.	14 N/5 cm
Höchstzugkraft-Dehnung, naß Elongation at max. tensile strength, wet Allongement maxi. à la rupture, humide	längs/md/long.	12 %
	quer/cd/trans.	15 %
Rollenbreite Roll width Largeur des rouleaux		max. 1800 mm
Standard-Rollenlänge * Standard roll length * Longueur standard des rouleaux *		250 m

* Andere Längen auf Anfrage / Other lengths on request / Autres longueurs sur demande

Technische Daten sind Mittelwerte, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Spezifikationen sind im Einzelfall zu vereinbaren.

Technical data are mean values, which are subject to normal production tolerances. Specifications must be agreed in each individual case.

Les données techniques sont des valeurs moyennes, soumises aux variations normales de production. Les spécifications sont à valider pour chaque application.

Freudenberg Vliesstoffe KG • Filter Division
D - 69465 Weinheim
Tel. +49 (0)6201/ 80-6165 • Fax +49 (0)6201/ 88-6299
filter-service@freudenberg-nw.com • www.viledon-filter.com

